

viland

Au service des professionnels depuis 1825

Les textiles BATYLINE

Collection 2015 - 2017

Les tissus d'ameublement
indoor & outdoor

viland

3 rue de Lionne - 38000 Grenoble - Tel. +33(0)476 421 127 - Fax +33(0)476 428 195 - client@viland.fr

Serge Ferrari

BATYLINE

est une grille en polyester HT (1100 DTEX) issue de la technologie précontraint de Serge FERRARI

c'est un produit INDOOR et OUTDOOR



qui allie

STABILITE (son procédé de fabrication garantit une excellente stabilité dimensionnelle du textile sous tension aussi bien en largeur, qu'en longueur)

RESISTANCE MECANIQUE exceptionnelle à la déchirure, assurée par le procédé de thermofixation.

SOUPLESSE et LEGERETE

RESISTANCE aux MICRO-ORGANISMES; le traitement antifongique dans la masse permet de résister au développement de micro-organismes.

FACILITE D'ENTRETIEN: l'entretien de BATYLINE s'effectue à l'aide d'un léger brossage avec FERRARI CLEAN ou à l'eau savonneuse.



nous vous recommandons de coudre la BATYLINE avec du SERAFIL 20 ou de l'ONYX 61 et d'effectuer une triple couture



Transparence de la matière et palette unique de couleurs incomparables, Batyline ISO est la matière de référence

Propriétés techniques					
	7407	7407FR	7406	7350	Normes
Poids	500 g/m ²	500 g/m ²	660 g/m ²	725 g/m ²	EN ISO 2286-2
Laize	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	
Porosité	22 %	22 %	11 %	10 %	
Propriétés physiques					
Résistance rupture (chaîne/trame)	240/240 daN/5 cm	240/240 daN/5 cm	360/330 daN/5 cm	430/410 daN/5 cm	EN ISO 1421
Allongement sous charge 20 daN (chaîne/trame)	≤ 2.5 % / ≤ 2.5 %	≤ 2.5 % / ≤ 2.5 %	≤ 2.5 % / ≤ 2.5 %	≤ 2 % / ≤ 2 %	EN ISO 1421
Résistance abrasion	> 120 000 cycles	> 120 000 cycles	> 120 000 cycles	> 120 000 cycles	EN ISO 12947-2 Martindale
Stabilité lumière extrême	ΔE _{lab} <3 UVA 340/2000h	ΔE _{lab} <3 UVA 340/2000h	ΔE _{lab} <3 UVA 340/2000h	ΔE _{lab} <3 UVA 340/2000h	NF T30-036 (QUVTEST)
Résistance moisissures	Méthode A, Excellent	Méthode A, Excellent	Méthode A, Excellent	Méthode A, Excellent	EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation	-30°/+70°C -22°F/158°F	30°/+70°C -22°F/158°F	30°/+70°C -22°F/158°F	-30°/+70°C -22°F/158°F	
Réaction au feu					
Classement	M2 B1 Euroclass				NFP 92-507 DIN 4102-1 B-s2,d0/EN 13501-1
Systèmes de management					
Qualité					ISO 9001
Environnement					ISO 14001
Certifications, labels, garanties, recyclabilité					




BVCert. 6223323


[7300-7301]



La filière de recyclage opérationnelle Serge Ferrari
Matières premières secondaires à forte valeur intrinsèque, compatibles avec de multiples process
Une réponse quantifiée pour lutter contre l'épuisement des ressources naturelles
www.texyloop.com




7407-5001




7407-5001




7407-5029



7407-5374




7407-5014




7407-5378




7407-5376



7407-5003



7407-5015



7407-5013



7407-50070



7407-5004



7407-5048



7406-5005




7407-5700




7407-5005




7407-5363



7407-5347




7407-5364




7407-50418




7407-50416




7407-5009




7407-5007




7407-5006




7407-5063




7407-5367




7407-5365




7407-5018




7407-5017




7407-5011




7407-5336




7407-50417



7407-5329



7407-5016




7407-5381


Sur demande* / On demand* / Auf Anfrage* / Bajo pedido*



7407-5375




7407-5382




7407-5065




7407-5352



7407-5379



7407-5380




7407-5366



7407-5023



7407-5371



7407-5370



7407-5012



7407-5349



7350-5005

*Disponible sur production spéciale - Nous consulter / *Available on special fabrication - Please contact us

*Als Sonderproduktion erhältlich - Auf Anfrage / *Disponibile bajo producción especial - Consultenos.

Les coloris et textures présentés dans ce document sont donnés à titre indicatif. / Die im vorliegenden Dokument präsentierten Farbtöne und Fadendichten haben rein informativen Charakter. / The colours and textures represented in this document are provided as a reference only. / Los colores y texturas que se muestran en este fichero impreso lo son a título informativo.

